## Лчелиный воск для дерева

жидкая паста, № 1

## для любых помещений, предбанников и веранд

Чистый пчелиный воск в виде удобной для применения эмульсии. Быстро сохнет - 1 ч. Восковой блеск, отличная эстетика и защита дерева. Характерный запах воска при нанесении. Самая безопасная и эстетичная отделка.

ОПИСАНИЕ: Самая безопасная и эстетичная отделка. Чистый пчелиный воск с прополисом, без «химии», в виде удобной для нанесения жидкой пасты. Выраженный шелковистый блеск, отличная эстетика и защита. После высыхания и растирания - прозрачный, подчеркивает рисунок дерева. Не трескается и не отшелушивается при изменении размеров дерева. Без растворителей. Характерный запах воска при нанесении, после высыхания практически без запаха (слабый восковой, древесный). Не тонирует поверхность. Колеруется любыми универсальными пастами.

**НАЗНАЧЕНИЕ:** Для сухих помещений или на улице под навесом. Наносится на древесину, пробку, камень или другие относительно гладкие неокрашенные или окрашенные поверхности. Для стен, потолков, конструкций, окон и любых других поверхностей без износа, не нагревающихся при эксплуатации выше +50°C. Отлично подходит для предбанников и веранд.

БЛЕСК: Шелковистый, шелковисто-полуглянцевый.

**ЦВЕТ:** В жидком виде – белый, непрозрачный. После высыхания – прозрачный, бесцветный. Не тонирует древесину.

**ПОЛНЫЙ СОСТАВ:** Воск, прополис и водные соли серебра, перетертые до состояния жидкой пасты.

**РАСТВОРИТЕЛЬ:** Вода; продукт готов к применению и не требует разбавления. После высыхания и растирания покрытие водостойкое.

**ХРАНЕНИЕ:** Хранить в темном, сухом, прохладном месте в плотно закрытой упаковке при температуре не ниже +5°C и не выше +30°C. Не замораживать.

СРОК ГОДНОСТИ: Срок хранения в оригинальной закрытой таре – 18 месяцев.

КЛАСС ОПАСНОСТИ: Не применимо.

РАСХОД: 1 л обычно достаточно для обработки поверхности не менее ~7 кв.м.

**ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:** Между слоями – 40-60 минут. После нанесения последнего слоя, перед растиранием – 40-60 минут.

**НАНЕСЕНИЕ:** Поверхность очистить от грязи и пыли. Тщательно встряхнуть состав. Нанести 2-3 слоя кистью с сушкой между слоями 40-60 минут. Через 40-60 минут после нанесения последнего слоя растереть щеткой с коротким жестким ворсом или грубой тканью (вручную или любой полировочной машинкой). При наличии белесости после полировки в труднодоступных дефектах поверхности (трещины, глубокие ямки и т.д.), слегка прогреть их строительным феном до ее устранения, и повторно растереть.

**Колеровка.** Для тонирования поверхности смешать состав с любой универсальной колеровочной пастой и нанести согласно инструкции.

**Очистка инструмента.** Инструмент и загряз<mark>ненные учас</mark>тки кожи сразу после применения промыть водой с мылом.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:** Не принимать внутрь. Беречь от детей.

Не использовать при аллергии на продукты пчеловодства!