

Масляная лазурь с твердым воском

*наиболее стойкое и прочное масло
для наружных работ № 8
упрочняющая, для фасадов и террас*

Описание: Масляная лазурь с карнаубским воском, упрочняющая, для фасадов и террас №8 - это самое прочное, износо- и атмосферостойкое масло для наружных работ в ассортименте масел "Финно-угорские секреты". Красивый шелковистый блеск. Лазурь, как и масло, глубоко проникает в дерево, но в отличие от масла одновременно формирует прочное износостойкое покрытие на поверхности. В состав лазури входит карнаубский воск - самый прочный из природных восков, УФ-защитные минералы, а также эффективные антисептики, благодаря чему она обеспечивает комплексную защиту дерева от всех разрушающих факторов на улице - вода, солнце, износ и гниение. Рекомендуется применять в сочетании с Льняным биоцидным грунтом №3, который обеспечивает повышенные биозащиту и декоративный эффект. Применяется колерованным, колеруется всеми видами колеров - универсальными (для водных красок), на масляной основе, а также системами машинной колеровки. Лазурь №8 формирует более прочное и стойкое при эксплуатации покрытие по-сравнению с Фасадным маслом №4 и Террасным маслом №5.

Назначение: Для неокрашенных поверхностей из древесины твердых и мягких пород на улице, в том числе эксплуатирующихся с износом - стен (фасадов), террас, конструкций, уличной мебели и т.д.

Состав: Вареное в вакууме тунговое масло с твердым карнаубским воском, перетертое с УФ-защитными минералами, антисептики, эфирные масла, углеводородные разбавители.

Нанесение: Наносить при температуре выше +12..15°C. Рекомендуется отшлифовать поверхность абразивом с зернистостью P80-160, очистить от грязи и пыли, просушить. Дерево должно быть чистое, не поврежденное грибком, без синевы. Можно красить под умеренным дождем.

- 1). Открыть тару с маслом, при наличии пленки на поверхности удалить ее не премешивая, после чего тщательно перемешать. Отколеровать в нужный цвет светостойким колером для водной краски (выбирайте проверенных производителей), до 5-7% по объему, либо машинной колеровкой, либо масляным колером. После добавления пасты состав длительно и тщательно перемешать, рекомендуется использовать шейкер или другие перемешивающие устройства.
- 2). Нанести 1-й слой кистью для антисептиков, валиком или распылителем вдоль волокон, с умеренным избытком. Растирать поверхность и удалять излишки не нужно. Затем нанести еще 2-3 слоя. Время сушки между слоями - не менее 4-8 ч при +20..25°C. Для удобства нанесения распылителем можно незначительно разбавить масло уайт-спиритом.
- 3). При необходимости, на сильно впитывающие участки (сучки, торцы и др.) можно нанести дополнительный слой. Поверхность готова. Полный комплекс физико-механических свойств покрытие набирает 2-4 недели.

При сушке в течение 2-4 недель сохраняется характерный запах высыхающих масел (натуральной масляной краски).

При эксплуатации в любое время можно нанести дополнительный слой масла (бесцветный или колерованный).

Колеровка: Колеруется любыми колеровочными пастами для водных красок, пригодными для наружных работ (со светостойкостью 7-8 баллов), машинной колеровкой, а также масляными колерами. Выбирайте проверенных производителей. Рекомендуется введение до 5-7% пасты по объему. После добавления колера длительно и тщательно перемешать.

Очистка инструмента: Инструмент и загрязненные участки кожи промыть уайт-спиритом или растительным маслом, затем водой с мылом.

Хранение: Хранить в темном, сухом, прохладном месте в плотно закрытой упаковке при температуре не ниже +5°C, не замораживать (после размораживания хорошо перемешать). Срок хранения в оригинальной закрытой таре – 3 года.

Меры предосторожности: Не принимать внутрь! Беречь от детей! Огнеопасно! Применять для обработки древесины, эксплуатирующейся на улице (содержит антисептики). Рекомендуется проводить обработку на улице. В случае проведения окрасочных работ в помещении, при нанесении и сушке обеспечить хорошую вентиляцию (содержит эфирные масла и углеводородный растворитель). Избегать вдыхания паров и попадания в глаза. При возникновении головокружения или затрудненном дыхании работы прекратить, выйти на свежий воздух, при необходимости обратиться к врачу. При попадании в глаза промыть 15 минут проточной водой, обратиться к врачу. Наносить вдали от источников огня, искр, нагретых поверхностей и включенных электроприборов. Работать рекомендуется в нитриловых перчатках (стойкие к маслу). Загрязненную ткань и инструмент промыть водой с мылом или хранить во влажном виде в несгораемой емкости во избежание самовоспламенения при сушке. Не наносить лицам с аллергией на натуральные масла и продукты пчеловодства!